# NT ABSTRACTS OF JAPA

(11)Publication number:

2001-293371

(43)Date of publication of application: 23.10.2001

(51)Int.CI.

B01J 27/232 B01D 53/94 F01N 3/08 3/10 F01N F01N 3/28

(21)Application number : 2000-116235

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

18.04.2000


(72)Inventor: MITSUTA KENRO

HAMANO KOJI **OUCHI YASUSHI** WACHI SATOSHI

#### (54) ELECTROCHEMICAL CATALYST FOR CLEANING NOx IN COMBUSTION EXHAUST GAS AND METHOD FOR CLEANING NOX IN COMBUSTION EXHAUST GAS USING THE SAME

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electrochemical catalyst for cleaning NOx in combustion exhaust gas, capable of efficiently cleaning NOx even in such a state that the concentration of oxygen in combustion exhaust gas is high. SOLUTION: The electrochemical catalyst consists of an NOx reducing catalyst 1, a hydrocarbon oxidizing catalyst 2, an ion conductive substance 3 enabling the movement of ions between both catalysts, an electron conductive substance 3 emabling the movement of electrons between both catalysts and an NOx absorbing substance 4.



1:NOx週元前基

イオン伝導性猶賀と電子伝導性物質の混合

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

# Best Available Copy

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19) 日本國特許庁 (J P) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-293371 (P2001-293371A)

(43)公開日 平成13年10月23日(2001.10.23)


(51) Int.Cl.7	識別記号	FI	テーマコート*(参考)
B01J 27/232	ZAB	B 0 1 J 27/232	ZABA 3G091
B01D 53/94		F 0 1 N 3/08	C 4D048
F01N 3/08			A 4G069
		3/10	A
3/10	•	3/28	301C
	審査請求	未請求 請求項の数7 〇]	L (全 10 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願2000-116235(P2000-116235)	(71)出願人 000006013	
(22)出願日	平成12年4月18日(2000.4.18)	三菱電機株東京都千代 (72)発明者 光田 海朗	田区丸の内二丁目2番3号
			田区丸の内二丁目2番3号 三
		(72)発明者 浜野 浩司 東京都千代 菱電機株式	田区丸の内二丁目2番3号 三
		(74)代理人 100102439 弁理士 宮	

最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 燃焼排ガスのNOx浄化用電気化学触媒およびそれを用いた燃焼排ガスのNOx浄化方法

【課題】 燃焼排ガスの酸素濃度が高い状態でも効率的 にNO、を浄化できる燃焼排ガスのNO、浄化用電気化学 触媒を提供する。

【解決手段】 NO、還元触媒1と、炭化水素の酸化触 媒2と、これらの触媒間をイオン移動可能とするイオン 伝導性物質3と、上記触媒間を電子移動可能とする電子 伝導性物質3と、NO<sub>x</sub>吸収物質4とを有する。



1:NOx還元触媒。

2:HC酸化触媒

3:イオン伝導性物質と電子伝導性物質の混合

4: NOx吸収物質

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 NO、還元触媒と、炭化水素の酸化触媒と、これらの触媒間をイオン移動可能とするイオン伝導性物質と、上記触媒間を電子移動可能とする電子伝導性物質と、NO、吸収物質とを有することを特徴とする燃焼排ガスのNO、浄化用電気化学触媒。

【請求項2】 NOx吸収物質と、イオン伝導性物質と、電子伝導性物質とを混合してなり、これらの物質の少なくとも1つにNOx還元触媒および炭化水素の酸化触媒が担持されていることを特徴とする請求項1記載の 10燃焼排ガスのNOx浄化用電気化学触媒。

【請求項3】 NO、吸着物質とイオン伝導性物質とを混合してなり、これらの物質の少なくとも一方にNO、還元触媒および炭化水素の酸化触媒が担持されている混合物を、金属体に付着させてなることを特徴とする請求項1記載の燃焼排ガスのNO、浄化用電気化学触媒。

【請求項4】 イオン伝導性物質および電子伝導性物質は、イオン伝導性と電子伝導性とを併せ持った固体電解質であることを特徴とする請求項1ないし3の何れかに記載の燃焼排ガスのNO、浄化用電気化学触媒。

【請求項5】 イオン伝導性と電子伝導性とを併せ持った固体電解質は、セリウムとサマリウムを含む複合酸化物であることを特徴とする請求項4記載の燃焼排ガスのNOx浄化用電気化学触媒。

【請求項6】 燃焼排ガスは、空気過剰で燃焼させたリーンバーン排ガスであり、1%以上の酸素を含んでいることを特徴とする請求項1ないし5に記載の燃焼排ガスのNO、浄化用電気化学触媒。

【請求項7】 上記請求項1ないし6の何れかに記載の燃焼排ガスの $NO_x$ 浄化用電気化学触媒を用い、燃焼排ガス中の酸素濃度を、3%以上に保った状態で、炭化水素を間欠的に添加することを特徴とする燃焼排ガスの $NO_x$ 浄化方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、自動車やディーゼル車などの内燃機関や、ガスエンジン、ガスタービン、ディーゼルエンジンなどの発電機や、石油ファンヒーター、石油ストーブ、ガスストーブなどの暖房機や、ゴミの焼却炉などから排出されるNO、を含む燃焼排ガスからNO、を浄化するNO、浄化用電気化学触媒に関する。【0002】

【従来の技術】従来の自動車などの内燃機関に使用される燃焼排ガスのNO、浄化は、3元触媒に代表されるように、燃焼排ガス中に含まれるNOやNO、などの窒素酸化物を窒素へ還元する還元反応と、燃焼排ガス中の炭化水素や一酸化炭素(CO)や水素(H、)などの還元性物質(以下、このような還元性物質を代表的にHCとする。)を酸化する酸化反応とを、同じ触媒上で行わせることによって高効率に浄化を行う方法が実用化されて

いる。この方法は、燃焼排ガス中の窒素酸化物と還元性物質とが化学的にほぼ当量存在していることを利用しており、NO、やHC排出量の削減に大きな役割を果たしてきた。

【0003】一方、近年の自動車などの内燃機関は環境軽負荷化や燃費向上を実現するために、燃料が従来よりも希薄な空燃比条件で燃焼させる方式の例えばリーンバーンエンジンや直噴エンジンが導入されつつある。このような燃料が希薄な燃焼(リーンバーン)方式で排出される排気ガスは、従来の燃焼方式の場合と比べてHCやCOなどの還元性物質のNO、に対する比率が極端に少なくなるため、三元触媒を用いた場合には排気ガス中のNO、が還元されなくなり、そのまま大気中に放出されてしまうという問題があった。

【0004】そこで、NO、を吸収する性質を有する炭酸パリウム(BaCO」)などのアルカリ土類金属化合物や炭酸カリウムなどのアルカリ金属化合物からなるNO、吸収物質を三元触媒に加えて、リーン燃焼により生じる過剰NO、を一時的に貯蔵しておき、1~2分ごとに還元性物質を投与したり、燃料過多の燃焼状態にしたりして燃焼排ガス中のHCを大過剰にする(リッチスパイク)ことにより、貯蔵されていたNO、を還元処理するという方法が提案され、実用化されつつある。

【0005】図5は、例えば、WO093/12863 号公報に記載されているような、リーンバーンエンジン やGDIエンジンに対応した一般的な排ガス浄化装置に 用いられているNOx浄化用触媒の模式図である。との ような触媒は、NO<sub>\*</sub>吸蔵型触媒やリーンNO<sub>\*</sub>触媒など とも呼ばれている。図において、21は排ガス中のNO <sub>\*</sub>をNO<sub>\*</sub>吸収物質に取り込むための触媒であるが、NO  $_{\star}$ 吸収物質に取り込まれたNO $_{\star}$ を再び排ガス中に放出す る働きもする。この触媒21はいわば、NOxの気体-固体の変換触媒であるが、具体的にはNOをNOスに変 換してカリウムやバリウムなどの塩にNO\*が取り込ま れやすいようにする触媒であってPtの微粒子が多く用 いられている。22は燃焼排ガス中の未燃焼燃料(ガソ リン)や燃焼残留物であるHCと燃焼排ガス中のNO\* を反応させてNO<sub>x</sub>を還元するNO<sub>x</sub>還元触媒であり、R hの微粒子が多く用いられている。また、4はNOx吸 収物質であり、炭酸バリウムや炭酸カリウムなどが用い

[0006] 図6は、図5のような従来のNO、浄化用触媒の機能を模式的に表記した図であり、図において、41 はNO、を十分に吸収した状態のNO、吸収物質である。図6 はNO、吸収物質にNO、が十分蓄えられた状態であり、NO、還元触媒22の近傍の雰囲気にはNO、が多く存在し、HCが来れば、NO、を還元処理することができる。しかし、あくまで気相中のしかも、NO、還元触媒22上のみでの反応であるので、排ガス中に、NO、とHCの両方が十分に存在することがNO、還元の条

件になる。さらに、排ガス中に酸素が3%以上存在する と、酸素とHCの反応、すなわちHCの酸化反応が優先 して起こるので、NO、を還元処理することができなか った。とれは、NO<sub>\*</sub>の酸化力が酸素に比べて高いもの の、気相中のNOxの濃度が0.1%に満たないので、 酸素が3%以上あると、NOx還元触媒22に近づく確 率が酸素の方が圧倒的に高くなるためである。また、酸 素濃度が3%以下であれば、NO。の還元も起こるが、 酸素によるHCの消費が優先するので、HCをかなり過 剰に添加しないと、NO、を効果的に低減することがで きなかった。

【0007】図7は、NOx吸収物質に蓄えられていた NO、がほとんど空になった状態を模式的に表記した図 であり、図において、42はNO<sub>x</sub>の吸収量がほとんど 空になったNO、吸収物質である。 とのような状態で は、NO、還元触媒22の近傍の雰囲気にはNO、はほと んど存在しない。従って、NO、還元触媒22上にHC が来ても、NO<sub>x</sub>を還元処理することがほとんどできな い。これは、実際にハニカムに担持して使用した自動車 用NO<sub>x</sub>吸収触媒でよく起とる現象であり、表層近くで は、NOxが消費されて空になっておりHCが来てもN O、が還元できず、深層では、NO、は消費されずに残っ ているが、HCの拡散に時間がかかるので、NO<sub>\*</sub>の還 元に時間がかかるなど、NOxがまだ貯蔵されていて も、HCによってなかなか還元できなかったり、NO. 還元の処理速度が遅くなったりする問題があった。

【0008】なお、とのようなNO、吸蔵型触媒を用い た排ガス浄化装置としては、特開平6-200740号 公報に記載されているようなものがあり、1~2分ごと に、ガソリンあるいは還元性物質を投入する方法が採用 30 されている。なお、ガソリンの投入(リッチスパイク)・ 方法については、エンジンで失火させたり、噴射させた あとで、燃焼させずに排出させるなどの手段が用いられ

【0009】しかしながら、NO、吸収物質で吸収でき るNO、は、数分程度のわずかな量であるために、頻繁 にリッチスパイクを入れて、一時的にリッチ雰囲気にし て、ガソリンなどの炭化水素でNO、を還元する必要が あった。また、酸素濃度が3%以上あると、ガソリンを 添加しても、酸素によって消費されてしまい、NOxを 還元するまでには至らなかった。従って、リッチスパイ クは、リッチ雰囲気になるまでガソリンを添加してやる 必要があり、NO、の還元反応に消費されるよりもはる かに多い重のガソリンあるいは還元性物質を添加してや る必要があった。さらに、NOx吸収物質がイオウによ る被毒で劣化し、NOx吸収能力が変化するので、リッ チにするタイミングやイオウ被毒から再生させるタイミ ングを予測することが難しく、排気温度センサー、酸素 濃度センサーや空気比センサーなどで常に監視しながら 運転する必要があった。また、リッチスパイクを入れる 50 NO\*吸収物質と、イオン伝導性物質と、電子伝導性物

際に、運転モードによっては、トルクショックを引き起 こすなどの不具合もあった。

【0010】一方、リーンパーンガスエンジンやリーン バーンガスタービンなど、効率を上げるために、燃料に 対する空気の比率を上昇させたリーンバーンエンジンに ついても、排ガス中に3%を越える濃度の酸素が存在す るために、投入する還元性物質の量を酸素で消費される 量も加算して添加する必要があり、それだけNO<sub>x</sub>処理 に費用がかかるという問題があった。

【0011】また、石油ファンヒーター、石油ストー ブ、ガスストーブなどの暖房機や、ゴミの焼却炉などの 場合も燃焼排ガスに含まれる酸素の濃度が高いので、N 〇,の還元処理が困難であった。

#### [0012]

【発明が解決しようとする課題】以上のように、従来の 燃焼排ガスのNO、浄化用触媒は、同一の触媒粒子上で HCの酸化反応とNO<sub>x</sub>の還元反応を同時に行わせるの で、気相にHCすなわちガソリン、炭化水素、COや水 素などの還元性物質が髙濃度で存在するリッチ雰囲気を 保つ必要があった。このような酸素濃度が高い状態での NO、処理の困難さの問題は、乗用車のエンジンに限ら ず、ガスエンジン、ガスタービン、ディーゼルエンジン などの発電機、石油ファンヒーター、石油ストーブ、ガ スストーブなどの暖房機、ゴミの焼却炉などに共通した 課題であった。

【0013】本発明は、以上のような従来の欠点を解決 するためになされたものであり、燃焼排ガスの酸素濃度 が高い状態でも効率的にNOxを浄化できる燃焼排ガス のNO、浄化用電気化学触媒を提供することを目的とす る。

【0014】なお、2種類以上の触媒で、酸化反応と還 元反応を電気化学的に行う「電気化学触媒」について は、本願出願人から先に出願された特開平10-270 055号公報に開示されている。また、この「電気化学 触媒」を用いて燃料電池のC〇被毒の耐久性を高める方 法が、やはり本願出願人から先に出願された特開平10 -270056号公報に開示されている。本発明は、基 本的には、この「電気化学触媒」を酸素濃度が高い雰囲 気で使用する燃焼排ガスのNO、浄化用触媒に応用した 40 ものである。

#### [0015]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の構成によ る燃焼排ガスのNO、浄化用電気化学触媒は、NO、還元 触媒と、炭化水素の酸化触媒と、これらの触媒間をイオ ン移動可能とするイオン伝導性物質と、上記触媒間を電 子移動可能とする電子伝導性物質と、NO<sub>x</sub>吸収物質と を有するものである。

【0016】本発明の第2の構成による燃焼排ガスのN Ox 浄化用電気化学触媒は、上記第1の構成に加えて、

質とを混合してなり、これらの物質の少なくとも1つにNO、還元触媒および炭化水素の酸化触媒が担持されているものである。

【0017】本発明の第3の構成による燃焼排ガスのNO、浄化用電気化学触媒は、上記第1の構成に加えて、NO、吸着物質とイオン伝導性物質とを混合してなり、これらの物質の少なくとも一方にNO、還元触媒および炭化水素の酸化触媒が担持されている混合物を、金属体に付着させてなるものである。

【0018】本発明の第4の構成による燃焼排ガスのNO<sub>x</sub>浄化用電気化学触媒は、上記第1ないし第3の何れかの構成に加えて、イオン伝導性物質および電子伝導性物質は、イオン伝導性と電子伝導性とを併せ持った固体電解質であるものである。

【0019】本発明の第5の構成による燃焼排ガスのNO、浄化用電気化学触媒は、上記第4の構成に加えて、イオン伝導性と電子伝導性とを併せ持った固体電解質は、セリウムとサマリウムを含む複合酸化物であるものである。

【0020】本発明の第6の構成による燃焼排ガスのNO、浄化用電気化学触媒は、上記第1ないし第5の何れかの構成に加えて、燃焼排ガスは、空気過剰で燃焼させたリーンバーン排ガスであり、1%以上の酸素を含んでいるものである。

【0021】本発明の第1の方法による燃焼排ガスのNO、浄化方法は、上記第1ないし6の何れかの構成による燃焼排ガスのNO、浄化用電気化学触媒を用い、燃焼排ガス中の酸素濃度を、3%以上に保った状態で、炭化水素を間欠的に添加するものである。

#### [0022]

【発明の実施の形態】以下、図1〜図4に示す実施の形態に基づいて従来と同一または相当部分には同一符号を付してこの発明の構成とその作用を説明する。

【0023】実施の形態1. 図1は、本発明の実施の形 態1による燃焼排ガスのNOx浄化用電気化学触媒を示 す模式図である。図において、1はNO、還元触媒、2 はHCすなわち炭化水素やH、やCOなどを含む還元性 物質を酸化する炭化水素の酸化触媒(以下、HC酸化触 媒と記す。)、3はイオン伝導性物質と電子伝導性物質 の混合物、4はNO、吸収物質である。イオン伝導性物 質と電子伝導性物質の混合物3の中の実線矢印は電子の 流れとイオン種として酸素イオンを用いた場合のイオン の流れを示している。NO、還元触媒1およびHC酸化 触媒2が担持されたNO、吸収物質4と、イオン伝導性 物質と電子伝導性物質の混合物3とを混合することによ り、図1のような触媒1と2間をイオンと電子の双方が 移動可能な電気化学触媒が構成されている。この電気化 学触媒をペレット状に成形したり、セラミックス製のハ ニカムや、ハニカム以外の連通孔を有する形状や多孔質 形状を有する担体などに塗布したりすることにより燃焼 50 排ガスのNO、浄化に使用する。

【0024】なお、具体的な組成や製造方法と比較例も 含めた評価結果については実施例に示し、本実施の形態 1では、本発明の基本となる構成と、効果を発揮する理 由を図1、図2および図3を用いて詳しく説明する。 【0025】NO、吸収物質4へは、NO、還元触媒1 (あるいはHC酸化触媒2)を介して気相中のNOxが NO、吸収物質4に取り込まれる。NO、吸収物質4に取 り込まれたNOxは、気相中に放出してからではなく、 NO、還元触媒1によって直接、電気化学的に、N、と酸 素イオンに分解される。酸素イオンは、イオン伝導性物 質と電子伝導性物質の混合物3の中のイオン伝導性物質 を通って、HC酸化触媒2に達し、HCと反応して、二 酸化炭素や水蒸気を発生すると共に、電子を発生し、電 子はイオン伝導性物質と電子伝導性物質の混合物3の中 の電子伝導性物質を通ってNO、還元触媒1に運ばれ、 NOxの電気化学的な還元反応に用いられる。このよう に、NO、の還元はNO、還元触媒1上、HCの酸化はH C酸化触媒2上で起とっているので、NOxとHCが同 じ触媒に接近する必要がない。また、NOxは必ずしも 気相に放出される必要はなく、NO.吸収物質4から電 気化学的にNO、還元触媒1で還元されるので、排ガス 中の酸素濃度が高くても、NO、を効率よく還元すると とが可能である。

【0026】図2は、図1の電気化学反応をさらに分かりやすくした模式図であり、図において、41はNO、を十分に吸収した状態のNO、吸収物質、42はNO、の吸収量がほとんど空になったNO、吸収物質である。十分な量のNO、が貯蔵されているNO、吸収物質41のNO、還元触媒1でNO、還元が起こり、HCの酸化は、NO、がほとんど空になったNO、吸収物質42のHC酸化触媒2でも起こる。すなわち、NO、が吸蔵されているかどうかによらず、HC酸化触媒2を有効に利用してNO、還元を行うことができる。例えば、NO、がほとんど空になった表層では、HCの電気化学的な酸化が起こり、NO、のまだ十分含まれる深層では、NO、の還元が優先して起こる。すなわち、イオン伝導性物質と電子伝導性物質の混合物3に接していれば、どの触媒を用いて酸化還元を完結させてもよい。

10 【0027】従来技術で説明したような化学的な触媒では、同じ触媒上に酸化される物質と還元される物質の両方がほぼ同時に接近する必要があるが、本発明による電気化学的な触媒では、距離が離れていても、別の触媒粒子を用いて反応を完結させることができる。従って、複数の還元触媒粒子が、複数の酸化触媒粒子がネットワークのようにからまったイオン伝導性物質と電子伝導性物質の混合物3と連絡し、さまざまなルートを通って反応が進む。しかも、NOx吸収物質4を備えているので、NOxは、必ずしも気相中に存在する必要がない。

【0028】図3は、本実施の形態の作用を説明する図

であり、具体的には本実施の形態における還元性触媒と 酸化性触媒とをイオン伝導性物質と電子伝導性物質混合 体を介して接触させたNO、浄化触媒において、関係す る物質の電気化学反応を示す電位図である。図におい て、11は一酸化窒素の還元電位、12は二酸化窒素の 還元電位、13はカーボンの酸化電位、14は水素の酸 化電位、15は一酸化炭素の酸化電位、16は酸素の還 元電位である。これらの電気化学電位は可逆水素電位を米

#### [還元電位]

 $NO + 4H' + 4e^{-} \rightarrow N_1 + 2H_2O$  $NO_2 + 8H^* + 8e^- \rightarrow N_2 + 4H_2O$ 

[0030]

#### [酸化電位]

 $C + 2 H_1 O \rightarrow CO_2 + 4 H^+ + 4 e^ H_2 \rightarrow 2 H^+ + 2 e^-$ 

 $CO+H_{2}O\rightarrow CO_{2}+2H^{2}+2e^{-}$ 

【0031】還元反応は、電子(e<sup>-</sup>) およびイオン (プロトン; H<sup>+</sup>)を発生する反応であり、これらが消 費されない限り、反応は右には進まない。すなわち、N 〇およびNO<sub>2</sub>の還元は行われない。一方、酸化反応 は、電子(e<sup>-</sup>) およびイオン(プロトン; H<sup>+</sup>) を消費 する反応であり、これらが供給されない限り、反応は右 には進まない。すなわち、C、H'およびCOの酸化は 行われない。しかし、上記式(1)および式(2)の還 元電位が1 Vを超えているのに対して、式(3)~式 (5)の酸化電位は、0 V近くにある。従って、これら の間には起電力があり、もしそれぞれの電極上で反応さ せることができれば電池が構成され、電力が発生する。 そとで、イオン伝導性物質と電子伝導性物質の混合物3 がイオンと電子の通路になり、上記式(1)~式(5) の反応が進む。これは、還元電位と酸化電位を短絡させ た状態で、いわば電池を短絡させた状態に相当する。と のときに流れる電流は電子抵抗とイオン伝導抵抗によっ て支配される。

【0032】なお、上式ではイオン伝導の形態としてブ ロトン伝導の場合について説明したが、酸素イオン伝導 の場合には、式(1)~式(5)の反応は、それぞれ、 式(6)~式(10)の反応に置き換えられるが、生成 物や電位は基本的には同じになる。また、プロトン伝導 とイオン伝導のどちらの伝導性物質を使用してもよい。 【0033】[遠元電位]

 $2 \text{ NO} + 4 \text{ e}^{-} \rightarrow \text{N}_{2} + 2 \text{ O}^{2}$ 

(6)

 $2 \text{ NO}_2 + 8 \text{ e}^- \rightarrow \text{N}_2 + 4 \text{ O}^{2-}$ (7)

【0034】[酸化電位]

 $C + 2 O^{2} \rightarrow C O_{2} + 4 e^{-1}$ (8)

 $H_1 + O^{1-} \rightarrow H_2 O + 2 e^{-}$ (9)

CO+O'-→CO, +2 e-(10)

【0035】なお、上記実施の形態1では、イオン伝導 性物質と電子伝導性物質とを予め混合しておき、この混 合物3とNO、還元触媒1およびHC酸化触媒2が担持

\*基準に与えられている。NOおよびNO,の還元電位は それぞれ下記式(1)および式(2)で表され、C、H ,およびCOの酸化電位はそれぞれ下記式(3)、式 (4)および式(5)で表される。なお、炭化水素はメ タン、プロパンなど種々の炭化水素の総称なので、こと ではカーボン(C)を代表させたが、いずれの場合も0 V近くの電位になる。

[0029]

- (1) E = 1.495V
- E = 1.363V(2)
- (3) E = 0.207V
- (4) E = 0.000V
- E = -0.103 V(5)

されたNO<sub>x</sub>吸収物質4とを混合した場合について示し たが、イオン伝導性物質と電子伝導性物質とを予め混合 せずに、それぞれ別々にNO、還元触媒1およびHC酸 20 化触媒2が担持されたNOx吸収物質4とともに混合し てもよく、同様の作用、効果が得られる。

【0036】また、イオン伝導性物質と電子伝導性物質

とを併せ持った固体電解質を用いてもよく、この場合に は混合などの製造工程を省略することが可能となると共 に、構造を単純化することができる。このようなイオン 伝導性および電子伝導性の両方を有する固体電解質とし て、例えば特開平8-332342号公報に開示されて いるようなペロブスカイト型セラミックスがあり、排ガ ス浄化用触媒の動作温度と雰囲気で使用することができ 30 る。また、イオン伝導体と電子伝導体の複合材を用いて も良く、例えば特開平10-255832号に開示され ているようなイオン伝導体La<sub>1-x</sub>Sr<sub>x</sub>Ga<sub>1-y</sub>Mg<sub>y</sub>O 」(0.05<X<0.3,0.1<Y<0.3)と電 子伝導体La<sub>1-x</sub>Sr<sub>x</sub>MnO, (0.05<X<0. 3) の複合材を用いることができる。これらの固体電解 質のイオン伝導は主として酸素イオンが受け持っている が、より低温で動作する固体電解質型燃料電池を目指し て、プロトン伝導と酸素イオン伝導の両方を兼ね備えた 固体電解質が検討されており、このような電解質を用い 40 ることもできる。低温で酸素イオンを伝導する物質とし て、セリア系酸化物、とりわけSm,O,を固溶させたセ リア酸化物 ( $Ce_{1-x}Sm_xO_y$  (0.1<X<0.5) 1. 75<Y<2)>は、400℃程度でも高い酸素イ オン導電率を示すことが知られており、しかも、ある程 度の電子伝導性も有しており、本発明の燃焼排ガス中の NO<sub>x</sub>浄化用電気化学触媒に適している。

【0037】また、上記実施の形態1では、NO、還元 触媒1およびHC酸化触媒2がNO、吸収物質4に担持 されている場合について示したが、これらの触媒1、2 50 がイオン伝導性物質と電子伝導性物質の混合物3に担持

されていてもよく、同様の作用、効果が得られる。ま た、イオン伝導性と電子伝導性とを併せ持った固体電解 質に担持されていてもよく、この場合にも同様の作用、 効果が得られる。

【0038】実施の形態2. 図4は、本発明の実施の形 態2による燃焼排ガスのNO、浄化用電気化学触媒を示 す模式図である。図において、5はイオン伝導性物質で あり、具体的には固体電解質である。6は電子伝導が可 能な金属体であり、具体的には金属ハニカムである。ま た実線矢印は電子の流れとイオン(酸素イオン)の流れ 10 を示している。本実施の形態2による電気化学触媒で は、実施の形態1の場合と同様に触媒1と2間の電気化 学反応によりNO<sub>x</sub>浄化を行うが、イオン伝導は例えば 固体電解質5が受け持ち、電子伝導は金属ハニカム6が 受け持つ。金属ハニカム6は、セラミックスのハニカム に比べて薄くて強度が保てるので、圧力損失が少なくて すむ。また、熱伝導が良いなどのメリットがあり、従来 のコージェライトなどのセラミックス製ハニカムに代わ る材料として排ガス浄化用触媒がコーティングされ、自 動車用の排気系に組み込まれて使用されている。例え は、特開平5-301048号公報には、自動車排ガス 触媒に用いられる金属ハニカムが記載されている。本実 施の形態2では、実施の形態1でイオン伝導性物質と電 子伝導性物質の混合物3が果たしていた役割を、イオン 伝導性物質5と金属体6に分担させただけで、同様の効 果が得られる。また、電子伝導性が広範囲にわたって確 保される分、電気化学反応の範囲を広げることができる 効果がある。

【0039】なお、図4では、模式的に1個のNO、還 元触媒1と1個のHC酸化触媒2を金属ハニカム6と固 30 体電解質5で連絡した図を示したが、実際には、複数の NO、還元触媒1と複数のHC酸化触媒2とが、ネット ワークのようにからまった固体電解質5を介して連絡 し、さまざまなルートを通って反応が進む。この様子 は、電極基材に触媒と電解質の混合物を塗布した状態と 似ており、このような構造で用いられている燃料電池や 各種のバッテリーの場合と同様に、触媒1、2と金属ハ ニカム6との間の連絡は固体電解質5を介して充分に得 られる。また、固体電解質5は、多少の電子伝導性も有 しているので、金属ハニカム6から離れた触媒粒子も、 有る程度の電子移動抵抗はあるものの、反応を進めるに は充分な電子的なつながりが維持されている。

【0040】なお、上記実施の形態2では、金属体が金 属ハニカム6である場合について示したが、ハニカム以 外の連通孔を有する形状や多孔質形状の金属体であって もよい。

【0041】なお、上記実施の形態2では、NO、還元 触媒1およびHC酸化触媒2がNO,吸収物質4に担持 されている場合について示したが、これらの触媒1、2 ていてもよく、同様の作用、効果が得られる。また、イ オン伝導性と電子伝導性とを併せ持った固体電解質に担 持されていてもよく、この場合にも同様の作用、効果が 得られる。

【0042】なお、上記実施の形態1および2におい て、NOx還元触媒1やHC酸化触媒2としては、NOx やHCを解離吸着するものであれば使用可能である。具 体的には、例えばオスミウム、イリジウム、ルテニウ ム、白金、ロジウム、パラジウム、およびこれらの混合 物、またはこれらの合金の微粒子などが、材料の安定性 の観点等で好ましく、NO、還元触媒1とHC酸化触媒 2に同一の材料を用いることも可能である。

【0043】また、NOx吸収物質4としては従来の場 合と同様に炭酸バリウムや炭酸カリウムなどを用いる。 【0044】また、イオン伝導性物質としては、酸素イ オンまたは水素イオンを伝導する物質であれば使用可能 である。具体的には、例えば下記の化(1)や化(2) で示される複合酸化物などが使用可能である。

化(1):  $La_{1-x}Sr_xGa_{1-y}Mg_yO_y$ (0.05< 20 X < 0.3, 0.1< Y < 0.3)

化(2): $Ce_{1-x}Sm_xO_y$  (0.1<X<0.5) 1. 75 < Y < 2)

このうち化(2)で示されるセリウムとサマリウムの複 合酸化物は、400℃程度で高い酸素イオン伝導性を有 する物質であり、またある程度の電子伝導性も併有して おり、材料としては最も望ましい。

【0045】また、電子伝導性物質としては、電子抵抗 が低い物質であれば使用可能である。具体的には、金、 銀、銅、鉄、ニッケルなどの金属材料のように自由電子 を有するもの、あるいはランタンーストロンチウムーマ ンガン複合酸化物Laュ-xSrxMnO,(0.05<X < 0.3)のように、電子欠損を構造内部に有するもの などが使用可能である。

#### [0046]

【実施例】以下、実施例と比較例および評価結果を用い て、上記実施の形態の効果を示すと共に、本発明による 燃焼排ガスのNO、浄化用電気化学触媒の製造方法を説 明するが、勿論とれらにより本発明が限定されるもので はない。なお、NOx還元触媒とHC酸化触媒を担持し たNOx吸収物質と、固体電解質とについては、以下の 方法によって予め調整し、下記実施例1,2および比較 例1,2に用いた。

【0047】 ONO、還元触媒とHC酸化触媒を担持し たNO、吸収物質の調整

ガンマーアルミナ粉末500gに酢酸バリウム水溶液を 含浸させ、120℃で3時間乾燥した後、500℃で3 時間焼成して粉砕した。次に、重炭酸アンモニウム水溶 液を含浸し、濾過後120℃で3時間乾燥し、粉砕して 炭酸バリウムが担持されたアルミナ粉末を作製した。こ がイオン伝導性物質5または金属ハニカム6に担持され 50 れはすなわち、NOx吸収物質に相当する。次に、ジニ

トルジアミン白金硝酸水溶液と硝酸ロジウム水溶液を含 浸し、濾過した後、120℃で3時間乾燥し、粉砕し、 さらに400℃で1時間焼成した後に粉砕して、Rhと Ptが担持された炭酸バリウムを担持したアルミナ粉末 を作製した。これはすなわち、NO、還元触媒(Rh) とHC酸化触媒(Pt)を担持したNO、吸収物質に相 当する。

#### 【0048】②固体電解質の調整

セリウムとサマリウムをモル比8:2で混合した粉末 を、1450℃で10時間焼成した後に粉砕し、セリウ 10 ムーサマリウム複合酸化物(X線回折により、Ce。。 Sm。201.。と同定)の粉末を合成した。これはすなわ ち、固体電解質に相当する。

【0049】実施例1.

本実施例は、上記実施の形態1の一実施例である。上記 ①で得られたNO<sub>x</sub>還元触媒とHC酸化触媒を担持した NO、吸収物質と上記②で得られた固体電解質(セリウ ムーサマリウム複合酸化物)とニッケルの微粉末を水中 に分散した後、バインダーとしてキャタパルD(ビスタ ケミカル社製)を用いてスラリー化し、得られたスラリ 20 ーをウオッシュコート法によってコージェライト製のセ ラミクスハニカムにコーディングした。次に、250℃ で1時間乾燥し、さらに600℃で20分焼成して実施 例1のサンプルを完成させた。

【0050】比較例1.上記①で得られたNO、還元触 媒とHC酸化触媒を担持したNOx吸収物質を水中に分 散した後、バインダーとしてキャタパルD(ビスタケミ カル社製)を用いてスラリー化し、得られたスラリーを ウオッシュコート法によってコージェライト製のセラミ クスハニカムにコーティングした。次に、250°Cで1 30 に模擬ガスを通過させることにより調整した。 時間乾燥し、さらに600℃で20分焼成して比較例1 のサンブルを完成させた。

\*【0051】実施例2. 本実施例は、上記実施の形態2 の一実施例である。上記Oで得られたNO、還元触媒と HC酸化触媒を担持したNO、吸収物質と上記②で得ら れた固体電解質(セリウムーサマリウム複合酸化物)と を水中に分散した後、バインダーとしてキャタパルD (ビスタケミカル社製)を用いてスラリー化し、得られ たスラリーをウオッシュコート法によって鉄-アルミニ ウムークロム合金製のセラミクスハニカムにコーティン グした。次に、250℃で1時間乾燥し、さらに600 °Cで20分焼成して実施例2のサンブルを完成させた。 【0052】比較例2.上記②で得られたNO、還元触 媒とHC酸化触媒を担持したNOx吸収物質を水中に分 散した後、バインダーとしてキャタバルD(ビスタケミ カル社製)を用いてスラリー化し、得られたスラリーを ウオッシュコート法によって鉄ーアルミニウムークロム 合金製のハニカムにコーティングした。次に、250℃ で1時間乾燥し、さらに600℃で20分焼成して比較 例2のサンプルを完成させた。

【0053】[評価試験]実施例1,2および比較例 1,2のサンプルを電気ヒーターで温度をコントロール できるステンレス製の容器に入れ、とのステンレス製の 容器に燃焼排ガスを模擬したガスを20L/minの流 量で供給してNO、除去試験を行った。なお、燃焼排ガ スの模擬ガスとしては、表1に示した2種類のリーン雰 囲気排ガス模擬ガスと1種類のリッチ雰囲気排ガス模擬 ガスの合計3種類の模擬ガスを用いた。リーン雰囲気排 ガス模擬ガスについては、酸素濃度を6.5%と1%の 2種類とし、HCはどちらも等量添加したものを用い た。またガス温度は、所定の温度に設定した温調管内部

[0054]

【表1】

	EC (ל'תע"ל) בת ת C	c o *	NO ppm	CO: %	O. %
リーン 排ガス模擬ガス	2000	0. 1	5 O O	10	6. 6
リーン参数気 作ガス装能ガス	2000	0.3	5 O D	1 0 1 0	1. 0
リッチ算数気	2000	0.6	600	10	0 - 4

【0055】排ガス温度を400℃に保ち、3種類の排 ガス模擬ガス中でそれぞれ30分間運転した時のNO、 浄化率を、実施例1,2および比較例1,2の各サンプ ルで測定した。その結果、リッチ雰囲気排ガス模擬ガス 50 率であったのに対して、比較例1と2については40%

では、いずれの場合も90%以上のNO、浄化率が得ら れたが、酸素濃度が1%のリーン雰囲気排ガス模擬ガス の場合は、実施例1が70%、実施例2が72%の浄化

14

台の浄化率しか得られなかった。また、酸素濃度が6.5%のリーン雰囲気排ガス模擬ガスの場合、実施例1が50%、実施例2が53%の浄化率であったのに対して、比較例1と2については30%台の浄化率しか得られなかった。これらの結果から本発明の効果が明らかである。

【0056】なお、上記実施例では、イオン伝導物質として酸素イオン伝導物質を用いた場合を示したが、プロトン伝導物質や炭酸イオン伝導物質を用いてもよく、いずれの場合も本実施例と同様の効果が得られる。

【0057】なお、上記実施の形態および実施例では、自動車のリーンバーンエンジンや直噴エンジンの排ガスを対象にした場合について説明したが、ディーゼルエンジンなどの他の内燃機関や、ガスエンジン、ガスタービン、ディーゼルエンジンなどの発電機や、石油ファンヒーター、石油ストーブ、ガスストーブなどの暖房機や、ゴミの焼却炉などの排気ガスの浄化にも適用できることは明らかである。

[0058]

【発明の効果】以上のように、本発明の第1の構成によ 20 れば、NO、遠元触媒と、炭化水素の酸化触媒と、これらの触媒間をイオン移動可能とするイオン伝導性物質と、上記触媒間を電子移動可能とする電子伝導性物質と、NO、吸収物質とを有するので、NO、とHCが同じ触媒に接近する必要がなく、さらに、NO、は必ずしも気相に放出される必要はなく、NO、はNO、吸収物質から電気化学的にNO、還元触媒で還元されるため、燃焼排気ガス中に含まれる酸素の濃度が高い場合においてもNO、を効率良く浄化することが可能となる。

【0059】本発明の第2の構成によれば、上記第1の構成に加えて、NO、吸収物質と、イオン伝導性物質と、電子伝導性物質とを混合してなり、これらの物質の少なくとも1つにNO、還元触媒および炭化水素の酸化触媒が担持されているので、燃焼排気ガス中に含まれる酸素の濃度が高い場合においてもNO、を効率良く浄化することが可能となる。

【0060】本発明の第3の構成によれば、上記第1の構成に加えて、NO、吸着物質とイオン伝導性物質とを混合してなり、これらの物質の少なくとも一方にNO、還元触媒および炭化水素の酸化触媒が担持されている混 40合物を、金属体に付着させてなるので、電子伝導性が広範囲にわたって確保される分、電気化学反応の範囲を広げることができる。

【0061】本発明の第4の構成によれば、上記第1ないし第3の何れかの構成に加えて、イオン伝導性物質および電子伝導性物質は、イオン伝導性と電子伝導性とを併せ持った固体電解質であるので、混合などの製造工程を省略することが可能となるとともに、構造が単純化さ

れたNO、浄化用電気化学触媒を得ることができる。 【0062】本発明の第5の構成によれば、上記第4の 構成に加えて、イオン伝導性と電子伝導性とを併せ持っ た固体電解質は、セリウムとサマリウムを含む複合酸化 物であるので、400°C程度の低温域においても高い浄

化性能を得ることができる。

【0063】本発明の第6の構成にれば、上記第1ないし第5の何れかの構成に加えて、燃焼排ガスは、空気過剰で燃焼させたリーンバーン排ガスであり、1%以上の酸素を含んでいるものであり、このような場合においても、NOxとHCが同じ触媒に接近する必要がなく、さらに、NOxは必ずしも気相に放出される必要はないので、酸素濃度の高い状態を保ったままで、電気化学反応によりNOxを効果的に還元することができ、還元性物質を大量に添加してリッチ雰囲気にする必要がない。従

って添加する還元性物質の量を減らして燃費を向上させ

【0064】本発明の第1の方法によれば、上記第1ないし6の何れかの構成による燃焼排ガスのNO、浄化用電気化学触媒を用い、燃焼排ガス中の酸素濃度を、3%以上に保った状態で、炭化水素を間欠的に添加するので、添加された炭化水素は、電気化学的な反応により効果的にNO、還元に用いられ、添加する炭化水素の量を極力減らして燃費を向上させることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

ることができる。

- 【図1】 本発明の実施の形態1による燃焼排気ガスの NOx浄化用電気化学触媒を示す模式図である。
- 【図2】 本発明の実施の形態1に係り、その作用を説明する図である。
- 0 【図3】 本発明の実施の形態1に係り、その作用を説明する図である。
  - 【図4】 本発明の実施の形態2による燃焼排気ガスの NOx浄化用電気化学触媒を示す模式図である。
  - 【図5】 従来の排気ガス用NOx浄化触媒を示す模式 図である。
  - 【図6】 従来の排気ガス用NOx浄化触媒の作用を説明する図である。

【図7】 従来の排気ガス用NOx浄化触媒の作用を説明する図である。


#### 10 【符号の説明】


1 NO、還元触媒、2 HC酸化触媒、3 イオン伝導性物質および電子伝導性物質の混合物、4 NO、吸収物質、5 イオン伝導性物質、6 金属ハニカム、1 一酸化窒素の還元電位、12 二酸化窒素の還元電位、13 カーボンの酸化電位、14 水素の酸化電位、15 一酸化炭素の酸化電位、16酸素の還元電位、21 NO、の気体-固体の変換触媒、22 NO、還元触媒。



【図1】

【図2】





[図4]


1:NOx還元触媒。


2:HC酸化触媒

3:イオン伝導性物質と電子伝導性物質の混合

**4:** NOx吸収物質

【図3】






5:イオン伝導性物質(固体電解質)


6: 金属ハニカム


【図7】



[図5]

[図6]





#### フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

F 0 1 N 3/28

301

FΙ

テーマコード(参考)

B 0 1 D 53/36

. 102H

104A

(72)発明者 大内 裕史

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

(72)発明者 和知 敏

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内

Fターム(参考) 3G091 AA02 AA06 AA12 AA18 AB02

AB04 AB05 AB06 AB14 BA14

BA15 BA39 CA18 FB10 GA01

GA06 GB01X GB02Y GB03Y

GB05W GB06W GB07W GB10X

GB13Y GB17X

4D048 AA06 AB01 AB02 BA03X

BA15X BA18X BA18Y BA19X

BA19Y BA30X BA31X BA32X

BA33X BA42X BA42Y EA04

4G069 AA03 AA08 AA15 BA01B

BB06A BB06B BC13B BC43A

BC43B BC44A BC44B BC71B

BC75B CA03 CA13 CA15 CD02 CD05

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS	
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	( ) ( )
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR (	QUALITY
☐ OTHER:	

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.